

# Holzart Esche (Fraxinus excelsior)



Freie Sortierung nach EN 13489			
<b>Sortiment</b>	Landhausdielen Ambiente, Primus	<b>Merkmale nach EN 1310:</b>	Oberseite der Lamelle
<b>Herkunft</b>	Europa	<b>Breiten [mm]</b>	160, 195
<b>Längen [mm]</b>	2200	<b>Stärken [mm]</b>	15, 20
<b>Sortierung:</b>	<b>Classic</b>		
Äste, fest verwachsen	zulässig: bis 40 mm		
Braunkern	zulässig		
Durchfalläste, Löcher	zulässig: bis 30 mm		
Farbunterschiede	zulässig		
Faserneigung	zulässig		
Gesunder Splint	nicht zutreffend/ zulässig		
Kittstellen	zulässig		
Markstrahl	zulässig		
Punktäste	zulässig		
Rindeneinwuchs	nicht zulässig		
Risse	zulässig: bis 40 mm		
Schädlingsbefall (nach EN 1311)	nicht zulässig		
Schilferrisse	nicht zulässig		
Leichte Risse, Haarrisse	zulässig: bis 20 mm		
<b>Nicht sichtbare Elemente:</b>	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.		
<b>Bemerkungen:</b>	Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zuzulassen, dürfen 3 % der Stäbe in einem Los aus anderen Sortierklassen stammen. Alle zusätzlichen Stäbe aus anderen Sortierklassen sind zulässig, solange das Gesamtbild des Fußbodens nicht beeinträchtigt wird. Risse und Löcher größer 3 mm müssen verfüllt sein Für die geometrischen Eigenschaften gilt die Norm EN 13489		
<b>Datum letzte Änderung:</b>	01.10.2020 bis auf Widerruf	<b>Weblink:</b>	<a href="http://www.hain.de">www.hain.de</a>
<b>Geändert durch:</b>	PJ/KJ	<b>Dateiname:</b>	Datenblatt_LHD_Esche.xlsx