

Holzart Nussbaum amerikanisch (Juglans nigra)



Freie Sortierung nach EN 13489				
Sortiment	Ambiente, Primus, Fino 90, Fino 55		Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle
Herkunft	Amerika		Breiten [mm]	119, 120, 140, 160
Längen [mm]	1200, 2000, 2200, 2400		Stärken [mm]	11, 15, 20
Sortierung:	Perfekt	Classic	Vario	
Äste, fest verwachsen	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 60 mm	zulässig: bis 100 mm	
Durchfalläste, Löcher	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 40 mm	
Farbunterschiede	zulässig: mittlere Farbvariation	zulässig: mittelstarke Variationen	zulässig	
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig	
Gesunder Splint	zulässig: dunkler Splint	zulässig: dunkler Splint und heller Splint bis 30 mm Breite	zulässig	
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig	
Markstrahl	zulässig: wenn farblich passend	zulässig: wenn farblich passend	zulässig	
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten	zulässig	zulässig	
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Risse	nicht zulässig	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 100 mm	
Schädlingsbefall (nach EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Schilferrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	
Leichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 100 mm	
Nicht sichtbare Elemente:	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.			
Bemerkungen:	Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zuzulassen, dürfen 3 % der Stäbe in einem Los aus anderen Sortierklassen stammen. Alle zusätzlichen Stäbe aus anderen Sortierklassen sind zulässig, solange das Gesamtbild des Fußbodens nicht beeinträchtigt wird.			
	Risse und Löcher größer 3 mm müssen verfüllt sein			
	Für die geometrischen Eigenschaften gilt die Norm EN 13489			
Datum letzte Änderung:	01.10.2020 bis auf Widerruf		Weblink:	www.hain.de
Geändert durch:	PJ/KJ		Dateiname:	Datenblatt_LHD_Nussbaum.xlsx